

RAVAGO PPS ZX 180 GR7 J1

40% стеклонаполненный компаунд полифениленсульфида.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общего назначения

Свойства	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			
Плотность	ISO 1183 1-A	г/см ³	1,65
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			
Предел прочности	ISO 527-1	МПа	170
Удлинение при разрыве		%	1,5
Ударная вязкость по Изоду	ISO 180/1A	Кдж/м ²	34
ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			
HDT (1.8Мпа)	ISO 75A	°C	255