

# Ravathane® 130 A65

Пластифицированный термопластичный полиуретан на основе полиэстера, имеет высокую эластичность и стойкость к разрыву, отличную стойкость к истиранию, более высокую устойчивость к нарушению гидролиза и окислению, хорошую устойчивость к воздействию растворителей и света.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Литьё

Свойства	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Жесткость	ISO 868	Шор А	67
Плотность	ISO 1183-1A	г/см <sup>3</sup>	1,15
Прочность при 100% растяжении	ISO 37	МПа	2,4
Прочность при 300% растяжении			5,0
Прочность при разрыве			25
Устойчивость к истиранию	ISO 4649	Мм <sup>3</sup>	40