

Ravathane® 130 A75

Пластифицированный термопластичный полиуретан на основе полиэстера, имеет высокую эластичность и стойкость к разрыву, отличную стойкость к истиранию, более высокую устойчивость к нарушению гидролиза и окислению, хорошую устойчивость к воздействию растворителей и света.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Литьё

Свойства	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Жесткость	ISO 868	Шор А	76
Плотность	ISO 1183-1A	г/см ³	1,16
Прочность при 100% растяжении	ISO 37	МПа	3,3
Прочность при 300% растяжении			6,8
Прочность при разрыве			30
Устойчивость к истиранию	ISO 4649	Мм ³	40