STAREX WX 9310 UV

литьевой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Гранулы
- Мешок 25кг

ПРИМЕНЕНИЕ
- Автотранспорт

Свойства	Метод испытаний	Условия измерения	Единица измерения	Значение
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				
Удельный вес	ASTM D792	Натуральный цвет		1.08
Показатель текучести расплава	ASTM D1238	220 °C, 10 кг	гр/10 мин	6.0
Усадка MD	ASTM D955	Поток при 3.2 (MD)	%	0.4-0.7
Усадка TD		Поток при 3.2 (MD)		0.4-0.7
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				
Прочность при растяжении	ASTM D638	5 мм/мин	кгс/см²	440
Растяжение при деформации на разрыве			%	12
Прочность при растяжении на разрыве			кгс/см²	370
Прочность при изгибе	ASTM D790	2.8 мм/мин		680
Модуль упругости при растяжении	ASTM D638	5 мм/мин		19 500
Модуль упругости при изгибе	ASTM D790	2.8 мм/мин		22 000
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом)	ASTM D256	1/4 при 23 °C	кгс*см/см	9
		1/8 при 23 °C		18
Твердость по Роквеллу	ASTM D785	R-Scale	-	105
ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				
Температура тепловой деформации	ASTM D648	18.56 кг/см2 6.4 мм	°C	90
		4.6 кг/см2 6.4 мм		97
Температура размягчения по Вика	ISO 306	B / 50		101

+7 (495) 609 60 38
www.koros-chemical.com
info@koros-chemical.com

Россия, 125124
Москва, 5-я ул.
Ямского Поля, д. 7, к. 2